

# DECOPOX CIRE

**CIRE DE PROTECTION METALLISANTE POUR SYSTEME DECOPOX**  
**ASPECTS ESTHETIQUES : MAT / SATIN / BRILLANT**  
**ENTRETIEN ET RENOVATION**

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Feuille particulièrement résistante à l'usure, protège des salissures et rayures
- Haut pouvoir brillant
- Pouvoir antidérapant
- Aspects esthétiques : Mat / Satin / Brillant
- Diminution des frais de maintenance
- Enrichie en ions métalliques : filmogène et protecteur, imperméable

## DOMAINE D'UTILISATION

**DECOPOX Cire** est une cire émulsionnée très résistante à l'abrasion et aux tâches grâce à son fort taux d'extrait sec.

- Protection des peintures de sol, autolissants époxydiques ou polyuréthanes, dont le système DECOPOX.
- Convient pour les sols plastiques et les carrelages

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

## MODE OPERATOIRE

En première utilisation : prêt à l'emploi

### 1. Préparation du fond

S'applique sur supports propres et secs en intérieur.

### 2. Utilisation de **DECOPOX Cire**

Appliquer uniformément et dans le sens de la longueur, une couche fine de produit **DECOPOX Cire**, non diluée avec le balai applicateur. Après séchage (30 minutes), répéter l'application dans le sens de la largeur (une ou deux fois). Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures.

### 3. En utilisation et maintenance : dilution

L'entretien se fait par essuyage humide et lustrage haute vitesse avec monobrosse avec **DECOPOX Cire** dilué à 5% dans l'eau.

### 4. Recommandations d'utilisation

- Agiter avant utilisation
- 3 couches pures sont recommandées lors de la première application.

## **DONNEES TECHNIQUES**

- Aspect brillant, mat, satin
- Couleur liquide laiteux
- Composant principal composition acrylique renforcée en ions métalliques
- Conditionnement 1 L - 5 L - 20 L  
conditionnement spécial maintenance sur demande
- Consommation 15 à 20 m<sup>2</sup>/L par couche
- Densité 1,02
- Destination intérieur
- Temps de séchage 30 minutes
- Température ambiante de travail T° > 8°C
- Matériel d'application applicateur d'émulsion, balai applicateur
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage craint le gel
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.fr](http://www.cimentol.fr)

## **PRECAUTIONS**

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.  
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité