



CIRE DE PROTECTION METALLISANTE POUR L'ENTRETIEN ET LA RENOVATION DE SOL



Fiche sécurisée n° 288
Fiche technique n° 288
Version : juin 2021

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Feuil particulièrement résistant à l'usure, protège des salissures et des rayures**
- ⇒ Haut pouvoir de brillant
- ⇒ Pouvoir antidérapant
- ⇒ Aspects esthétiques : **Mat / Satin / Brillant**
- ⇒ Diminution des frais de maintenance
- ⇒ Enrichie en ions métalliques : filmogènes et protecteur, imperméable

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						incolore	 15 à 20 m ² /L

Domaine d'utilisation

WATWAX est une cire émulsionnée très résistante à l'abrasion et aux tâches grâce à son fort taux d'extrait sec.

- Protection de peintures de sol, autolissants époxydiques ou polyuréthanes.
- Convient pour les sols plastiques et les carrelages.

Pour tout autre support, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

En première utilisation, prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

S'applique sur supports propres et secs en intérieur.

2. Utilisation du WATWAX

Appliquer uniformément et dans le sens de la longueur, une couche fine de cire **WATWAX**, non diluée avec le balai applicateur. Après séchage (30 minutes), répéter l'application dans le sens de la largeur (une ou deux fois). Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures. Pour la protection des revêtements de sol (Peintures et résines) ceux-ci doivent être secs et circulables.

3. Utilisation et maintenance

L'entretien se fait par essuyage humide et lustrage haute vitesse avec monobrosse et cire **WATWAX** dilué à 5% dans de l'eau.

4. Recommandation d'utilisation

- Agiter avant application.
- 3 couches pures sont recommandées lors de la première application.

Données techniques

Aspects	Mat / Satin / Brillant
Couleur	Liquide laiteux
Taux de brillance	Mat : Satin : Brillant :
Composant principal	Composition acrylique renforcée en ions métalliques
Conditionnement	1L – 5L – 20L
Consommation	15 à 20 m ² /L par couche
Densité	1.02
Destination	Intérieur
Temps de séchage	Sec : 30 minutes
Température ambiante de travail	8°C < T° Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Applicateur d'émulsion, balai applicateur
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	A 5% dans l'eau pour la maintenance et l'entretien
Stockage	Craint le gel
Classification	
Taux de COV	<1gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : sans solvant, non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Produit réservé à l'usage professionnel.

Observations

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel