

PEINTURE COLLE



PEINTURE COLLE POUR TOILE DE VERRE SYSTEME MIXTE : ENCOLLAGE ET FINITION



Fiche sécurisée n° 056
Fiche technique n° 056
Version : mai 2021

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Produit 2 en 1 : GAIN DE TEMPS**
- ⇒ Excellente performance d'adhérence et de résistance
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Résistante aux chocs, à l'abrasion
- ⇒ Facile à nettoyer

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc	 4 à 6 m ² /L

Domaine d'utilisation

La **PEINTURE COLLE** est un produit disponible e, mat, satin ou semi-brillant à usage mixte. Utilisé comme primaire, elle permet l'encollage de toile de verre et comme finition, elle apporte les fonctions de protection et de décoration.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

La **PEINTURE COLLE** doit être appliqué sur support propre et sain.

Sur fonds anciens, procéder au lessivage des peintures anciennes.

Pour les peintures brillantes, procéder au ponçage. Reboucher les fissures et autres défauts importants.

Si besoin, réaliser une impression partielle (fonds poreux, bétons et enduits lissés, plâtres et dérivés).

2. Utilisation du PEINTURE COLLE

Appliquer sur le support une couche épaisse de **PEINTURE COLLE** au rouleau. Aussitôt après, noyer soigneusement la toile de verre dans cette couche. Maroufler en partant du centre vers les extrémités de la toile. Recouvrir ensuite d'une ou deux couches de **PEINTURE COLLE**.

3. Recommandations d'utilisation

Le travail sur les grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises.

Il est recommandé d'appliquer par panneau de mur

Données techniques

Aspects	Mat, satin ou semi-brillant
Couleur	Blanc – peut être teinté aux colorants universels
Taux de brillance	
Composant principal	Copolymère acrylique
Conditionnement	15L
Consommation	4 à 5 m ² /L
Destination	intérieur
Densité	Mat : 1.32 Satin : 1.32 Semi brillant : 1.32
Extrait sec	
Temps de séchage	Hors poussière : 1h30 à 2 heures Sec au toucher : 6 à 8 heures Finition : 12 à 24 heures
Température ambiante de travail	10°C < T° < 35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	PAS DE DILUTION
Stockage	Craint le gel
Classification	Famille 1 classe A7B2
Taux de COV	<2gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel