

RAPPORT D'ESSAIS N° CIM24 008

VARNISH U VERNIS POLYURETHANE VITRIFICATION ET PROTECTION BRILLANT

1. CLIENT


CIMENTOL
A l'attention de M. LIONEL LASSUS
Route De Bû
78550 Houdan
France

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Dénomination précise : VARNISH U VERNIS POLYURETHANE VITRIFICATION ET PROTECTION BRILLANT

Code DVI Labo : CIM24 008
Code produit : NON COMMUNIQUE
EAN : NON COMMUNIQUE
Numéro de lot : NON COMMUNIQUE
Rendement d'application : 13 m²/L
Nombre de couches : 2
Temps de séchage entre couches : 5 HEURES
Conditionnement : 1 L
Date de réception : 17.05.2024

Photo :



Sauf spécification contraire, les essais sont réalisés à une température de 23 °C ± 2 °C et une hygrométrie relative de 50% ± 5%.

Essais réalisés par :
DVI LABO - P.A. des Granges Sud
2, rue du Cdt Robert Malrait
27300 Bernay
France

3. ESSAIS

Tenue extérieure artificielle

Code essai: VA01

Famille d'essai: durabilité

Fonction demandée: faible variation de brillance, aspect

Essai à réaliser : application du produit, séchage, exposition, contrôle de brillance, couleur, aspect avant et après

Outil d'application : Pinceau

Méthode d'application : rendement préconisé

Nombre de couches : nombre de couches préconisé

Temps de séchage : 3 semaines

Type d'appareillage : Enceinte ATLAS UV 2000

Type de lampes utilisées : UVA,

Cycle d'exposition : Exposition au rayonnement UVA à 60°C pendant 4 heures suivie de 4 h de condensation à 50°C,


Durée d'exposition : 1000 heures,

Mesure de la couleur : l'appareil utilisé est spectrophotomètre X-RITE SP62 (Illuminant : D65, Composante spéculaire : incluse, Observation : 2° diffus, Méthode : ISO 7724-2)

Méthode : NF EN ISO 16474-3

Résultats :

Point à 1000 Heures

Dénomination précise	VARNISH U VERNIS POLYURETHANE VITRIFICATION ET PROTECTION BRILLANT
Code DVI LABO	CIM24 008
Support	PIN SYLVESTRE
Brillance Initiale	68,1
Brillance Finale	73,2
Ecart de brillance	5,1
Perte de brillance	+8%
Aspect	Fort assombrissement
Photo	


Le 17 septembre 2024

N.B. : Le rapport d'analyses est considéré comme validé après un délai d'un mois à réception de ce dernier, aucune contestation ne sera acceptée à l'issue de ce délai.

Le rapport est conservé chez DVI LABO en version informatique sans limitation de durée.

Les certificats d'étalonnage et/ou constats de vérification des appareils de mesure peuvent être consultables sur site et sur demande.

Rédaction :
Lucas SIX



Validation :
Francis VIEZ

