

VARNISH U

CIMENTOL

Fiche sécurisée n° 453
Fiche technique n° 453
Version : mars 2025

**VARNISH POLYURETHANE UNIVERSEL ALKYDE
MONOCOMPOSANT POUR LA PROTECTION ET
DECORATION DES SOLS BETON, METAL, BOIS,
PARQUETS**

Spécial climat sévère « Mer & Montagne »



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Vitrifie et protège**
- ⇒ Film très résistant à la rayure et aux chocs
- ⇒ Très bonne tenue
- ⇒ Existe en mat, satin ou brillant
- ⇒ Principe anticorrosion

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Incolore	 12 à 14 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **VARNISH U** est un vernis polyuréthane alkyde destiné à la protection et la décoration de sols béton, parquet, bois et métal. Il peut également être appliqué sur lambris ou tomettes.

Le **VARNISH U** est antirouille.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Dans tous les cas, les supports doivent être dégraissés, propres et dépoussiérés. Les vieux fonds doivent être soumis à un ponçage obligatoire suivi d'un dépoussiérage.

2. Utilisation du VARNISH U

Avant toute utilisation du **VARNISH U**, il est nécessaire de s'assurer de la présence d'une bonne ventilation afin d'assurer un renouvellement régulier d'air frais.

Application à la brosse ou au spalter en couche mince. Appliquer en 2 couches plutôt qu'une seule épaisse, afin d'obtenir un vernis plus dur et plus régulier.

3. Recommandations d'utilisation

- Éviter de travailler en ambiance humide ou par temps de pluie.
- Produit prêt à l'emploi.
- De part sa phase solvantée, VARNISH U provoque un aspect mouillé du support : légère détrempe du fond.

Données techniques

Aspects	Mat, satin ou brillant
Couleur	Incolore
Taux de brillance	Mat : Satin : Brillant :
Composant principal	Résine polyuréthane alkyde antico
Conditionnement	1L – 3L - 15L
Consommation	12 à 14 m ² /L
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.05
Extrait sec	
Temps de séchage	Hors poussières : 1 à 2 heures Sec : 2 heures Dur : 8 heures Recouvrable : 24 heures Mise en service : 48 heures
Température ambiante de travail	8°C < T° < 30°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau laqueur, pistolet airless
Nettoyage du matériel	White-spirit
Dilution	White-spirit
Stockage	Craint le gel et les fortes chaleurs
Classification	Famille 1 classe 2B
QUV 1000h	Mat : rapport du Laboratoire DVI CIM24 006 Satin : rapport du Laboratoire DVI CIM24 007 Brillant : rapport du Laboratoire DVI CIM24 008
Taux de COV	<300gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet sur www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel